


Temaprime EUR

BESKRIVELSE

En hurtigtørkende, en-komponent, anti-korrosiv økonomisk alkydgrunning.

EGENSKAPER OG ANBEFALT BRUK

- Et utmerket valg for bruk på monterings- og malingsstasjoner med raske produksjons sykluser.
- Brukes i alkydsystemer anbefalt for stålstrukturer, konstruksjoner og annet maskineri.
- Produktet har MED (Marine Equipment Directive) sertifikat nr VTT-C-11500-15-16 som gjør produktet godkjent for innvendige skipsoverflater.
- Grunning i alkydsystemer for stålflater utsatt for forvitring.
- Kan også brukes uten toppstrøk på ståloverflater i tørre områder innendørs.
- Anbefales for stålkonstruksjoner, landbruksmaskiner, anlegg og annet maskineri.



TEKNISK DATA

Tørrstoff, volum 51±2% (ISO 3233)

Tørrstoff, vekt 70±2%

Densitet (SG) 1.3 kg / l

Anbefalt filmtykkelse og teoretisk forbruk

Anbefalt filmtykkelse		Teoretisk forbruk
våt	tørr	
80µm	40µm	12.7 m ² /l
120µm	60µm	8.5 m ² /l

Praktisk forbruk avhenger av påføringsmetode og maleforhold, samt type og grovhet på overflaten som skal behandles.

Tørketid (+23°C)

Tørketiden avhenger av filmtykkelse, temperatur, relativ luftfuktighet og ventilasjon.

Tørketid

DFT 50µm	+10°C	+23°C	+35°C
Støvtørr etter	40 min	20 min	10 min
Håndterbar etter	1½ t	40 min	30 min
Overmalbar etter	1½ t	40 min	30 min

Glans

Matt.

Fargevarianter

Rødbrun (TVT 4000) og grå (TVT 4001). Brekkes med Temaspeed Premium.

Temaprime EUR

PÅFØRINGSINSTRUKSJON

Forbehandling	<p>Olje, fett, salter og smuss fjernes på passende måte (ISO 12944-4).</p> <p>Ståloverflater: Blåserens til klasse Sa2½. (ISO 8501-1) Rengjør små skader til St2. (ISO 8501-1) Der blåserens ikke er mulig, anbefales bruk av avfetting og fosfatering på kaldvalset stål for å øke hefteevnen.</p> <p>Grunnede overflater: Olje, fett, salt og smuss fjernes fra overflaten på passende måte. Reparer eventuelle skader i grunningen. Vær oppmerksom på grunningens tørketid for overmaling (ISO 12944-4).</p>
Anbefalt grunning	Temaprime EUR.
Anbefalt toppstrøk	Temalac AB 70, Temalac FD 20, Temalac FD 50, Temalac FD 80, Temalac ML 90, Fontelac QD 80.
Påføringsforhold	<p>Alle overflater må være rene, tørre og frie for forurensning. Under påføring og tørking skal ikke temperaturen på luft, overflate og produkt falle under +5°C, og den relative luftfuktighet skal ikke overskride 80%. Overflatetemperaturen på stål skal være minst 3°C over duggpunkt. God ventilasjon og tilstrekkelig bevegelse i luften er nødvendig under påføring og tørking.</p>
Påføring	<p>Røres grundig før bruk.</p> <p>Luftfri/airless sprøyting: Produktet tynnes ca. 0-15%. Anbefalt dysespiss er 0.011"-0.015" og trykk 120-180 bar. Sprøytevinkelen skal velges i henhold til formen på objektet.</p> <p>Ved påføring med pensel tynnes produktet etter forholdene.</p>
Tynnere	<p>Thinner 1053, Thinner 1006</p> <p>Thinner 1006 eller Thinner 1053 (sakte).</p>
Rengjøring av utstyr	Thinner 1006
VOC	<p>Mengden flyktige organiske forbindelser (VOC) er 440 g per liter produkt.</p> <p>Mengden flyktige organiske forbindelser (VOC) (tynnet 15% av volumet) er 495 g per liter produkt.</p>
HELSE OG SIKKERHET	<p>Gjør deg kjent med produktets sikkerhetsetiketter som er plassert på hver beholder. Mer informasjon om farlige påvirkninger og hvilke beskyttelse som anbefales, er beskrevet i produktets helse- og sikkerhetsdatablad.</p> <p>Helse- og sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på forespørsel fra Tikkurila Oyj.</p>

Kun for industriell og profesjonelle brukere.

Informasjonen ovenfor er ikke ment å være detaljert eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring, og gitt etter vår beste kunnskap. Kvaliteten på produktet sikres av vårt operativsystem, basert på kravene i ISO 9001 og ISO 14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere forholdene hvor produktet blir brukt, eller utenforliggende faktorer som har betydning for bruk og påføring av produktet. Vi kan ikke ta ansvar for eventuelle skader der produktet er benyttet uten å følge våre instruksjoner eller for upassende formål. Vi forbeholder oss retten til fortløpende å endre og oppdatere produktets informasjonen uten ytterligere varsel.

Produktet er beregnet for profesjonell bruk og skal kun benyttes av fagfolk som har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse om riktig håndtering av produktet. Informasjonen ovenfor er kun rådgivende.

Bruk av produktet til andre formål enn dokumentets anbefaling, uten først å få vår skriftlige bekreftelse på egnethet, gjøres på egen risiko.